



Синтетический гипс с добавлением полимера

EN ISO 6873 - тип 4

**Для изготовления моделей высокой точности и твердости
при повышенных требованиях к прочности кромок и детализации.**

Отличительные особенности:

- гладкая и устойчивая к царапинам поверхность
- высокая точность
- стабильное качество

Физические свойства:

Время застывания: ок. 15 мин.
Компрессионная прочность через 24 часа:
минимум 60 Н/мм²
Твердость через 24 часа: мин. 230 Н/мм²
Расширение через 2 часа макс. 0,10%

Метод работы:

Соотношение компонентов при смещивании
Гипс : вода 100 г : 18-20 мл
Рабочая температура ок. 23° С

Высыпать порошок в указанное количество воды и дать пропитаться.
Механическое смещивание 30 сек.
Ручное смещивание 60 сек.
Первоначальная консистенция становится более текучей во время смещивания, оптимальная текучесть достигается при использовании вибростолика.
Рабочее время - 8 мин. После этого времени не подвергать вибрации.

Срок годности:

1 год, хранение в хорошо закрытых паронепроницаемых упаковках.

ВАЖНО:

Гилласт, как все гипсы, чувствителен к влажности, поэтому нужно избегать контакта материала с воздухом. Переупаковка допускается только в паронепроницаемые материалы - мешки или контейнеры из пластико-алюминиевой пленки или полиэтиленовой пленки с толщиной стенок не менее 0.5 мм.

Емкости должны быть плотно запечатаны в период, пока материал не используется, и должны храниться в сухих помещениях.

Гипс, хранившийся или перевозившийся при высоких или низких температурах, должен быть выдержан при комнатной температуре в течение нескольких часов перед употреблением.

Модель, высохшую во время хранения, рекомендуется смачивать в течение 2 минут в воде перед распиловкой или удалением воска (метод пропитки).