

# THIXODENT



Dental

## Синтетический гипс высокой твердости с тиксотропными свойствами

EN ISO 6873 - тип 4

Для изготовления литых коронок и мостов из сплавов драгоценных металлов и керамики.

THIXODENT удовлетворяет самым высоким требованиям отрасли.

Модели из данного гипса отличаются

- высокой стабильностью;
- очень гладкой поверхностью;
- устойчивостью к царапинам;
- высокой точностью.

### Физические свойства:

Время отверждения

ок. 12 мин.

Прочность на сжатие  
после 24 ч.

минимум 60 Н/мм<sup>2</sup>

Твердость  
после 24 ч.

минимум 250 Н/мм<sup>2</sup>

Линейное расширение  
через 2 часа

менее 0.10 %

### Способ приготовления:

Соотношение компонентов  
THIXODENT: дист. вода

100 г : 20 мл

Рабочая температура

ок. 23° С

Высыпать порошок в указанное количество воды  
и дать пропитаться.

Механическое смещивание

30 с

Ручное смещивание

60 с

Первоначальная консистенция становится  
более текучей во время смещивания.  
Оптимальная текучесть достигается при  
использовании вибростолика.

Рабочее время - 8 мин.

По окончании рабочего времени не подвергать  
вибрации, чтобы не нарушать процесс кристаллизации.

### Срок годности:

1 год, хранение в хорошо закрытых  
паронепроницаемых упаковках.

### ВАЖНО:

Тиксодент, как все гипсы, чувствителен  
к влажности, поэтому нужно избегать контакта  
материала с воздухом. Переупаковка допускается  
только в паронепроницаемые материалы - мешки  
или контейнеры из пластико-алюминиевой пленки  
или полиэтиленовой пленки с толщиной стенок  
не менее 0.5 мм, в сухом помещении.

Емкости должны быть плотно запечатаны в период,  
пока материал не используется, и должны храниться  
в сухих помещениях.

Гипс, хранившийся или перевозившийся при  
высоких или низких температурах, должен быть  
выдержан при комнатной температуре в течение  
нескольких часов перед употреблением.

09/2008